

PC

乾燥レポート



材料種別:PC

測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)

測定日:2024年9月27日

乾燥温度:120℃

乾燥時間:5時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	1902	27.9	0
1 時間	514	118.9	2.7
2 時間	146	122.5	2.3
3 時間	105	124.1	2.2
4 時間	107	123.1	2.2
5時間	103	125.4	2.1

