

材料種別:PA9T

測定機種:一体式ラピッドドライヤー(DHDG-50S)

測定日:2025年3月12日

乾燥温度:120℃

乾燥時間:5時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	1740	17.0	0
1 時間	334	17.8	1.5
2 時間	199	117.5	1.3
3 時間	171	119.2	1.3
4 時間	156	119.2	1.3
5時間	147	118	1.3

