

材料種別:ABS

測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)

測定日:2025年5月28日

乾燥温度:80℃

乾燥時間:4時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	3315	21.6	0
1 時間	1675	69.5	1.7
2 時間	837	79.2	1.6
3 時間	458	80.6	1.5
4 時間	318	81.5	1.4

