

材料種別:PMMA  
測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)  
測定日:2025年4月21日  
乾燥温度:90℃  
乾燥時間:3時間

## ■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	2334	21.1	0
1 時間	871	67.4	1.6
2 時間	593	87.9	1.5
3 時間	315	91.9	1.4

