

材料種別:PBT

測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)

測定日:2025年8月20日

乾燥温度:120℃

乾燥時間:4時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	1972	29.3	0
1 時間	526	110.7	3.0
2 時間	118	119.1	2.6
3 時間	73	121.8	2.7
4時間	73	122.5	2.6

