

材料種別:ABS

測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)

測定日:2025年10月1日

乾燥温度:90℃

乾燥時間:5時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	3249	24.6	0
1 時間	1389	83.4	2.1
2 時間	663	90.4	1.8
3 時間	390	92.7	1.8
4 時間	355	93.2	1.8

