

材料種別:PMMA

測定機種:ユニット式ラピッドドライヤー(HD-50TP,RD-50)

測定日:2025年7月7日

乾燥温度:90℃

乾燥時間:5時間

■結果

経過時間	含水率(ppm)	サンプリング時表面温度(℃)	乾燥機消費電力(kWh)
0 時間	5898	28.1	0
1 時間	3117	72.6	2.0
2 時間	1471	84.8	1.6
3 時間	688	89.0	1.6
4 時間	527	89.6	1.6
5 時間	403	90.7	1.6

